

2K HS Extra Clear RTS - aerosol

LESONAL

Fisa Tehnica



August 2014

EU.L1.05.06

Descriere	Lac bicomponent aerosol cu intaritor pe baza de izocianat, cu uscare rapida. Utilizabil la mici reparatii pana la un panou. Produsul se activeaza prin apasarea butonului rosu din partea inferioara a recipientului.
------------------	---

 Agitate bine	 Pozitionati butonul in locul indicat	 Apasati butonul pentru activare	 Agitati cel putin 2 min inainte de folosire	 distanța 20-30 cm	 Aplicati 2 straturi	 5 - 10 min.
 7 ore. 20°C 30 min 60°C	 Dupa folosire, intoarcati cu susul in jos si pulverizati pentru curatirea duzei					

Produs si elemente auxiliare	
Produs	Lesonal 2K HS Extra Clear RTS
Compozitie	2K HS Extra Clear - rasini acrilice Intaritor (integrat in recipient) - poly izocianati
Activare produs	Activarea produsului se face prin apasarea butonului rosu plasat in partea inferioara a recipientului Aerosol. Agitati minim 2 minute inainte de utilizare Dupa folosire, intoarcati cu susul in jos si pulverizati pentru curatirea duzei
Metoda de folosire	
Substrat	Lesonal Basecoat WB Lesonal Topcoat HS 420
Timp de utilizare dupa activare	Dupa activare se poate folosi timp de 8 ore la 20°C. (timpul de utilizare se poate extinde prin pastrarea la rece)
Aplicare	Aplicare in 2 straturi. Lasati sa se aereze 5-10 minute intre straturi. Pentru suprafete mai mari este recomandat a se aplica lac cu pistolul conventional.
Grosime strat	25 – 30 micrometri pe strat

Timp de uscare		la 20° C	la 60° C
	La praf	20 min.	5 min.
	La atingere	3 ore	20 min.
	Gata de montaj	7 ore	30 min.
Garantie	1 an		
Precautie	Acest produs contine izocianati. Folositi echipament de protectie corespunzator si utilizati doar in spatii special destinate.		
VOC	Limita EU pentru acest produs (produs categoria: IIB.e) in forma gata de aplicare este de max.840 g/litru VOC. Continutul de VOC al acestui produs gata de aplicare este de max. 645 g/litru.		

Doar Pentru Uz Profesional

NOTA MPORTANTA Informatiile din acest document nu au intentia a fi exhaustive si sunt bazate pe conditiile prezente ale conostintelor noastre sub legile curente: orice persoana care foloseste acest produs pentru orice altceva decat a fost recomandat in fisa tehnica fara obtinerea scrisa a confirmarii din partea noastra o face pe propriul risc. Este intotdeauna responsabilitatea utilizatorului sa-si ia toate masurile cu privire la regulile si legislatia locala. Intotdeauna cititi Fisele Tehnice si de Material pentru aceste produse daca sunt disponibile. Toate infomatiile ce vi se dau despre acest produs de catre noi sunt corecte dupa cunostintele prezente dar nu avem control asupra calitatii substratului sau a celorlalti factori care pot afecta folosirea si aplicarea acestui produs. Prin urmare, daca nu va este specificat in scris consimtamantul nostru, nu asiguram nici o garantie pentru performantele produsului sau orice alta pierdere sau despagubire produsa prin folosirea acestui produs. Toate produsele si informatiile tehnice date sunt subiectul conditiilor si termenilor nostri de vanzare. Trebuie sa cereti o copie a acestui document si sa-l cititi cu atentie. Informatiile continute in acest document pot fi modificate din timp in timp in lumina experientei si a continuei dezvoltari. Este responsabilitatea utilizatorului sa verifice daca acest document este in uz inaintea folosirii produsului.

Numele Brandului mentionat in acest document este marca inregistrata si este licenta a Akzo Nobel.
Head Office
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com