

# Bodyfiller Universal

**LESONAL**


Fisa Tehnica

01 / 04 / 2011

L3.02.03. EMES

## Descriere


Chit universal poliesteric din 2 componente folosit in sistemul de reparatie auto pentru umplerea denivelarilor si a micilor imperfectiuni a caroseriei din otel, otel zincat si aluminiu. Usor de aplicat si usor de slefuit chiar si dupa uscare peste noapte



100 Bodyfiller Universal  
2 Bodyfiller Hardener



Timp de aplicare:  
3-4 minute la 20°C




15-20 minute la 20°C



Slefuire finala substrat inainte de aplicare P120 - P220



Slefuire finala margini substrat inainte de aplicare P320 - P400



Suport pentru orice primer / Filler Lesonal  
Cu exceptia produselor pe baza de apa.



Folositi mijloace de protectie a cailor respiratorii  
Akzo Nobel Car Refinishes recomanda utilizarea mastii integrale cu aductiune de aer.

Read complete TDS for detailed product information

## Descriere

Chit universal poliesteric din 2 componente folosit in sistemul de reparatie auto pentru umplerea denivelarilor si a micilor imperfectiuni a caroseriei din otel, otel zincat si aluminiu. Usor de aplicat si usor de slefuit chiar si dupa uscare peste noapte.

Produs si auxiliare	
<b>Produs</b>	Bodyfiller Universal
<b>Intaritor</b>	Bodyfiller Hardener
<b>Compozitie chimica</b>	Bodyfiller Universal – rasini poliesterice Intaritor Bodyfiller – peroxid organic
Metoda de folosire	
<b>Substrat</b>	Otel Otel zincat Aluminiu Poliester laminat  Nota: Este recomandat a se aplica mai intai a unui strat de primer epoxidic ( Lesonal 2K Epoxy Primer) pentru o protectie anticoroziva optima <b><u>A nu se aplica peste primeri Fosforici !</u></b>
<b>Preparare substrat</b>	Inainte de orice operatie de slefuire, degresati bine suprafata cu degresant Lesonal.  Degresati si slefuiti suprafata cu granulat P80 – P120 uscat. Indepartati praful si degresati din nou.
<b>Raport de mixare (in greutate)</b>	100 parti – Bodyfiller Universal 2 parti – Intaritor Bodyfiller
<b>Timp de utilizare dupa activare</b>	Dupa mixare, se poate utiliza 3 - 4 min. la 20°C.

<b>Curatare echipament</b>	Folositi diluantii Multi Thinner sau Nitrocelulozic		
<b>Timp de Uscare</b>	<b>Uscat pentru slefuire</b>	<b>la 20° C</b> 20 min.	<b>la 40° C</b> 10 min.
	<b>A se evita temperaturi de uscare peste 70°C.</b>		
<b>Granulatie recomandata la slefuire</b>	<b>Metoda</b>	<b>Slefuire initiala</b>	<b>Slefuire finala</b>
	Uscat, manual sau mecanic	P180	P280
<b>Revopsibil cu</b>	Lesonal 1K Primer Filler (RTS) Lesonal 2K HS Primer Filler Lesonal 2K Filler 540 (RTS) Lesonal 2K High Build Filler Lesonal 2K Epoxy Primer Lesonal 1K Etch Primer (RTS)		
<b>Culoare</b>	Bej		
<b>Perioada de garantie</b>	Bodyfiller Universal – 1 an Intaritor Bodyfiller – 6 luni		
<b>VOC</b>	<b>2004/42/IIB(b)(250)130</b> Limitele VOC EU ale acestui produs (produs categoria: IIB.b) in forma gata de aplicare este max. 250 g/litru. Continutul VOC al acestui produs in forma gata de aplicare este max. 130 g/litru.		

## Doar Pentru Uz Profesional

**NOTA MPORTANTA** Informatiile din acest document nu au intentia a fi exhaustive si sunt bazate pe conditiile prezente ale conostintelor noastre sub legile curente: orice persoana care foloseste acest produs pentru orice altceva decat a fost recomandat in fisa tehnica fara obtinerea scrisa a confirmarii din partea noastra o face pe propriul risc. Este intotdeauna responsabilitatea utilizatorului sa-si ia toate masurile cu privire la regulile si legislatia locala. Intotdeauna cititi Fisele Tehnice si de Material pentru aceste produse daca sunt disponibile. Toate informatiile ce vi se dau despre acest produs de catre noi sunt corecte dupa cunostintele prezente dar nu avem control asupra calitatii substratului sau a celorlalti factori care pot afecta folosirea si aplicarea acestui produs. Prin urmare, daca nu va este specificat in scris consimtamentul nostru, nu asiguram nici o garantie pentru performantele produsului sau orice alta pierdere sau despagubire produsa prin folosirea acestui produs. Toate produsele si informatiile tehnice date sunt subiectul conditiilor si termenilor nostri de vanzare. Trebuie sa cereti o copie a acestui document si sa-l cititi cu atentie. Informatiile continute in acest document pot fi modificate din timp in timp in lumina experientei si a continuii dezvoltari. Este responsabilitatea utilizatorului sa verifice daca acest document este in uz inaintea folosirii produsului.

Numele Brandului mentionat in acest document este marca inregistrata si este licenta a Akzo Nobel.

### Head Office

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.Lesonal.com](http://www.Lesonal.com)