

Polyester Body Filler

LESONAL

Fisa Tehnica



October 2008

EU.L3.02.01

Descriere	Chit univesrsal poliesteric din 2 componente folosit in sistemul de reparatie auto pentru umplerea denivelarilor si a micilor imperfectiuni a caroseriei. Usor de aplicat si usor de slefuit chiar si dupa uscare peste noapte.
------------------	--

 P80	 100 : 2,5 Polyester Body Filler Hardener Paste	 3-4 min.	 20 min. 20°C	 P180-P280	 Primer Filler

Produs & auxiliare

Produs	Polyester Body Filler
Intaritor	Intaritor Pasta
Compozitie chimica	Polyester Body Filler – Rasini poliesterice Intaritor Pasta – Peroxid Organic

Metoda de folosire

Substrat	Otel Otel zincat Aluminiu Poliester laminat Nota: Este recomandat a se aplica mai intai a unui strat de primer epoxidic (Lesonal 2K Epoxy Primer) pentru o protectie anticoroziva optima A nu se aplica peste primeri Fosforici (etch primer)
Preparare substrat	Inainte de orice operatie de slefuire, degresati bine suprafata cu degresant Lesonal. Degresati si slefuiti suprafata cu granulatie P80 – P120 uscat. Indepartati praful si degresati din nou.
Raport de mixare (in greutate)	100 parti – Polyester Body Filler 2.5 parti – Intaritor Pasta
Timp de utilizare dupa activare	3 - 4 min. la 20°C.
Curatare echipament	Folositi diluantii Multi Thinner sau Nitrocelulozic.

Timp de Uscare	Uscat pentru slefuire	Ia 20° C 20 min.	Ia 40° C 10 min.
	A se evita temperaturi de uscare peste 70°C , precum si folosirea la uscare a lampii cu Infra rosu		
Granulatie recomandata la slefuire	Metoda Uscat, manual sau mechanic	Slefuire initiala P180	Slefuire finala P280
Revopsibil cu	Lesonal 1K Primer Filler aerosol (spray) Lesonal 2K HB Filler Lesonal 2K Filler 540 Lesonal 2K Epoxy Primer		
Culoare	Bej		
Perioada de garantie	Polyester Body Filler – 1 an Intaritor pasta – 6 luni		
VOC	Limitele VOC EU ale acestui produs (produs categoria: IIB.b) in forma gata de aplicare este max. 250 g/litru. Continutul VOC al acestui produs in forma gata de aplicare este max. 117 g/litru.		

Doar Pentru Uz Profesional

NOTA MPORTANTA Informatiile din acest document nu au intentia a fi exhaustive si sunt bazate pe conditiile prezente ale conostintelor noastre sub legile curente: orice persoana care foloseste acest produs pentru orice altceva decat a fost recomandat in fisa tehnica fara obtinerea scrisa a confirmarii din partea noastra o face pe propriul risc. Este intotdeauna responsabilitatea utilizatorului sa-si ia toate masurile cu privire la regulile si legislatia locala. Intotdeauna cititi Fisele Tehnice si de Material pentru aceste produse daca sunt disponibile. Toate infirmatiile ce vi se dau despre acest produs de catre noi sunt corecte dupa cunostintele prezente dar nu avem control asupra calitatii substratului sau a celorlalti factori care pot afecta folosirea si aplicarea acestui produs. Prin urmare, daca nu va este specificat in scris consimtamantul nostru, nu asiguram nici o garantie pentru performantele produsului sau orice alta pierdere sau despagubire produsa prin folosirea acestui produs. Toate produsele si informatiile tehnice date sunt subiectul conditiilor si termenilor nostri de vanzare. Trebuie sa cereti o copie a acestui document si sa-l cititi cu atentie. Informatiile continute in acest document pot fi modificate din timp in timp in lumina experientei si a continuii dezvoltari. Este responsabilitatea utilizatorului sa verifice daca acest document este in uz inaintea folosirii produsului.

Numele Brandului mentionat in acest document este marca inregistrata si este licenta a Akzo Nobel.

Head Office

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Lesonal.com