




**Descriere** Accelerator special pentru vopsea 2K HS 420 , lac 2K HS Fast Clear 420 si 2K HS Premium Clear 420.  
Acesta accelereaza viteza de uscare in procesul de intarire considerabil. Recomandat atat la retusuri cat si la reparatia pieselor.

<b>A</b>	<b>B</b>		
			
Topcoat HS 420            5 HS Hardener 420        2 Topspeed                    1	1000 ml gata de aplicat:  2K HS Fast Clear 420 2K HS Premium Clear 420  + 20 gr Topspeed		

### Produs & materiale auxiliare

<b>Produs</b>	Lesonal Topspeed
<b>Compozitie chimica</b>	Aditivi speciali
<b>Metoda de Folosire</b>	A: Inlocuiti diluantul - Reducer 420 cu Topspeed in vopseaua 2K HS 420, in acelasi raport de mixare B: Adaugati 20 grame Topspeed in 1000ml mixtura in produsele din acest grup .  Aplicati in accord cu recomandarile produsului in care se adauga acest aditiv.

### Timp uscare

Timpul de Uscare mentionat mai jos este un indicator pentru cantitatea maxima de aditiv Topspeed adaugata. Adaugarea de Topspeed va scurta timpul de uscare, dar, va influenta aspectul si robustetea produselor acestea depinzand de metoda de aplicare si conditiile din cabina de vopsit.

<b>La Praf</b>		<b>20°C</b>	<b>60°C</b>
	HS Topcoat 420	40 min	10 min
	2K HS Fast Clear 420		8 min
	2K HS Premium Clear 420		13 min

<b>Gata de montaj</b>		<b>20°C</b>	<b>60°C</b>
	HS Topcoat 420	6 hrs	20 min
	2K HS Fast Clear 420	na	15 min

		2K HS Premium Clear 420	na	25 min
<b>Perioada de garantie</b>	4 ani			

Akzo Nobel Car Refinish bv.  
Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
Tel: +31(0)71308-6944

**Doar Pentru Uz Profesional**

**NOTA MPORTANTA** Informatiile din acest document nu au intentia a fi exhaustive si sunt bazate pe conditiile prezente ale conostintelor noastre sub legile curente: orice persoana care foloseste acest produs pentru orice altceva decat a fost recomandat in fisa tehnica fara obtinerea scrisa a confirmarii din partea noastra face pe propriul risc. Este intotdeauna responsabilitatea utilizatorului sa-si ia toate masurile cu privire la regulile si legislatia locala. Intotdeauna cititi Fisele Tehnice si de Material pentru aceste produse daca sunt disponibile. Toate infomatiile ce vi se dau despre acest produs de catre noi sunt corecte dupa cunostintele prezente dar nu avem control asupra calitatii substratului sau a celorlalti factori care pot afecta folosirea si aplicarea acestui produs. Prin urmare, daca nu va este specificat in scris consimtamantul nostru, nu asiguram nici o garantie pentru performantele produsului sau orice alta pierdere sau despagubire produsa prin folosirea acestui produs. Toate produsele si informatiile tehnice date sunt subiectul conditiilor si termenilor nostri de vanzare. Trebuie sa cereti o copie a acestui document si sa-l cititi cu atentie. Informatiile continute in acest document pot fi modificate din timp in timp in lumina experientei si a continuei dezvoltari. Este responsabilitatea utilizatorului sa verifice daca acest document este in uz inaintea folosirii produsului.

Numele Brandului mentionat in acest document este marca inregistrata si este licenta a Akzo Nobel.

**Head Office**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.Lesonal.com](http://www.Lesonal.com)